



DRIVING SURFACE PERFECTION  
Version: 1.0

# RAPTOR

## Version Blanche



### FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'UTILISATION

#### REVÊTEMENT DE PROTECTION POLYURÉTHANE

RAPTOR est un revêtement polyuréthane bi-composant très résistant et durable. Il s'applique sur de nombreuses surfaces (métaux, bois, béton, verre, PVC etc). Il est également disponible en versions noire et teintable.

#### CARACTÉRISTIQUES

- **DURABLE**  
Résistant aux dommages mécaniques et aux tâches.  
Protège contre la rouille, la corrosion et les températures extrêmes.
- **RÉSISTANT AUX U.V.**  
Excellente protection contre les U.V.
- **IMPERMÉABLE**  
Joint étanche empêchant l'eau, la moisissure et la rouille de pénétrer.
- **INSONORISANT**  
Sons et vibrations amortis.
- **RÉSISTANT**  
Aux carburants, aux huiles hydrauliques, à l'urine des animaux, à l'eau salée et plus.
- **RAPIDE ET FACILE A UTILISER**  
Très simple : "Remplir, Mélanger, Appliquer".  
Peut être appliqué sur de nombreuses surfaces, excellente adhérence.  
Sèche rapidement.  
Peut être appliqué avec le pistolet anti-gravillons, le pistolet HVLP, au rouleau ou à la brosse.  
Facile à nettoyer.

#### CERTIFICATS

- **RÉSISTANCE AU FEU**  
RAPTOR a passé le test de résistance au feu pour les véhicules automobiles avec la méthode FMVSS 302, ISO 3795 et BS AU 169A.
- **ANTI-DÉRAPANT**  
Lorsque l'additif antidérapant RAPTOR est utilisé (disponible séparément : RLTR/SM), cela crée un fini conforme aux normes ASTM E303-93.



DRIVING SURFACE PERFECTION  
Version: 1.0

# RAPTOR

## Version Blanche



### FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'UTILISATION

#### REVÊTEMENT DE PROTECTION POLYURÉTHANE

#### SURFACES ET PRÉPARATION

##### Surfaces

- Peinture d'Origine
- Aluminium\*
- Métal Nu\*
- Galvanisé\*
- Mastics Polyester
- Plastiques Rigides\*
- Fibre de Verre\*
- GRP
- SMC
- E-coat\*
- Béton\*
- Bois\*

\* Une préparation supplémentaire est nécessaire sur certaines surfaces avant d'appliquer RAPTOR. Voir les détails ci-dessous.



##### Préparation de la surface

Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle.

1. Enlever tous les résidus et la rouille de la surface à revêtir
2. Nettoyer et dégraisser la surface
3. Poncer la surface avec les abrasifs P120-P180
4. Re-nettoyer la surface
  - \* Aluminium, métal nu et galvanisé : appliquer l'Apprêt d'Accrochage RAPTOR en Aérosol (deux couches).
  - \* Métal: apprêt 2K nécessaire pour une adhérence maximum et pour une meilleure résistance à la corrosion.
  - \* Plastiques Rigides: après avoir poncé, nettoyé et dégraissé, appliquer le Promoteur d'Adhérence RAPTOR ou SYSTEM 2003.
  - \* Bois: appliquer un apprêt spécial bois, ensuite RAPTOR peut s'appliquer directement sur du bois stable.
  - \* Béton: pour de meilleurs résultats, nettoyer la surface et enlever la poussière. Appliquer un apprêt spécial béton avant d'appliquer RAPTOR.
  - \* E-Coat OEM: érafler la surface avec un disque abrasif puis nettoyer et dégraisser.
5. Pour les endroits difficiles à atteindre (comme les coins), appliquer d'abord une couche de promoteur d'adhérence.

#### MÉLANGE



##### Proportions de Mélange Ratio

Aussi simple que cela :  
Remplir, Mélanger, Appliquer



Shake



Shoot



	Pistolet Anti-Gravillons	Pistolet à Gravité HVLP
<b>RAPTOR : Durcisseur</b>	3:1	3:1
<b>Diluant Rapide U-POL SYSTEM 20</b>	Prêt-à-l'emploi, pas besoin de diluant	Jusqu'à 15-20% maximum pour réduire la texture. Environ 25% de plus de couverture*. *Ajouter du diluant affecte le COV du produit.

Mélanger simplement le revêtement RAPTOR avec 237 ml de durcisseur, remettre le bouchon et agiter pendant environ 2 minutes, ensuite appliquer.



DRIVING SURFACE PERFECTION  
Version: 1.0

# RAPTOR

## Version Blanche



### FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'UTILISATION

#### REVÊTEMENT DE PROTECTION POLYURÉTHANE

#### Mélange en Poids

Grammes	Revêtement (A)	Durcisseur (B)
1000g	783g	217g
500g	392g	108g

Utiliser un accélérateur n'est pas nécessaire.

Mélanger 1 bouteille de RAPTOR à la fois. Nettoyer le pistolet entre chaque mélange.

Ne pas trop serrer le bouchon, cela pourrait le casser.

La durée de vie de RAPTOR une fois activé est de 60 minutes à 20°C.

#### DURCISSEUR ISOCYANATE 2K

- Spécialement conçu pour obtenir un résultat maximal, peu importe le climat ou la taille de la réparation
- Le durcisseur RAPTOR ne doit pas être utilisé tout seul. Il doit être utilisé avec le revêtement RAPTOR



Durée de Vie

12 mois lorsqu'il n'a pas été ouvert.

Température Stockage

De 5°C à 25°C

#### APPLICATION

##### Application Standard

1. Enlever le bouchon de la bouteille RAPTOR une fois le produit mélangé
2. Attacher la bouteille RAPTOR au pistolet anti-gravillons U-POL
3. Ajuster la pression de l'air à 2.75 - 4.10 bar (40-60 PSI).
4. Appliquer sur la surface préparée avec un mouvement de balayage pour obtenir la texture désirée
5. Si plusieurs couches sont appliquées, attendre 60 minutes entre chaque couche

U-POL recommande de faire un essai sur un panneau test pour s'assurer que la texture recherchée est obtenue

#### Comment réaliser les textures les plus courantes avec le pistolet anti-gravillons U-POL ?

1. Texture standard avec le pistolet anti-gravillons :

Ø 4 Bar

Ø Distance : 50 cm (1.5 foot)

Ø 2 couches avec un mouvement de balayage



2. Texture épaisse avec le pistolet anti-gravillons :

Ø Mélanger RAPTOR et laisser reposer environ 10 minutes

Ø 3 Bar (45 PSI)

Ø Distance : 50 cm

Ø 2 couches - une avec un mouvement de balayage, l'autre en repassant sur la première





DRIVING SURFACE PERFECTION  
Version: 1.0

# RAPTOR

## Version Blanche



### FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'UTILISATION

#### REVÊTEMENT DE PROTECTION POLYURÉTHANE

#### Comment réaliser les textures les plus courantes avec le pistolet HVLP U-POL ?

3. Texture fine avec le pistolet à gravité HVLP, 1.6-2.0mm

Ø Ajouter 15% de diluant

Ø 2 Bar (29 PSI)

Ø Distance : 20cm (>0.5 foot)

Ø 1° couche mouillée, réduire la pression et l'épanchement du matériel pour la 2° couche



4. Texture standard avec le pistolet à gravité HVLP, 1.6-2.0mm

Ø Ajouter 15% de diluant

Ø 2 Bar (29 PSI)

Ø Distance : 20cm (>0.5 foot)

Ø 1° et 2° couches mouillées



Les recommandations ci-dessus sont basées sur notre expérience avec RAPTOR et représentent seulement quelques exemples de textures pouvant être atteintes. U-POL recommande de faire un essai sur un panneau test pour s'assurer que la texture recherchée est obtenue.

#### RAPTOR au Rouleau

1. Verser le mélange RAPTOR dans un bac à peinture approprié
2. Passer au pinceau dans les coins et endroits difficile d'accès
3. Appliquer avec un rouleau texturé
4. Appliquer au rouleau, lentement et avec une pression moyenne
5. L'épaisseur de couche est plus fine lorsque RAPTOR est appliqué au rouleau. Des couches supplémentaires seront nécessaires. Il faudra alors attendre 60 minutes entre chaque couche.

Ne pas utiliser lorsque les températures sont extrêmement chaudes ou froides.

La température idéale pour appliquer RAPTOR est de 20°C, avec une humidité inférieure à 60%.



#### Couches

Microns / Couche  
Appliqué avec le pistolet anti-gravillons

U-POL recommande d'appliquer 2 couches moyennes de RAPTOR

1 Couche : 230µ (9.0 Mils)      2 Couches : 475µ (18.7 Mils)

Toutes les mesures sont approximatives et dépendent de la méthode d'application. Se référer au document "Consommation Indicative" pour plus de renseignements sur [www.raptorcoatings.com](http://www.raptorcoatings.com).



#### Evaporation / min à 20°C

Entre les couches

60 minutes

**IMPORTANT !** Ne rien placer de lourd sur la surface jusqu'à ce que RAPTOR soit complètement sec.



#### Temps de séchage

Sec au toucher à 20°C

Moins d'une heure

Séchage complet à 20°C

5 à 7 jours

Un temps d'évaporation réduit, une couche trop épaisse et/ou des températures réduites vont modifier le temps de séchage. Ne pas laisser RAPTOR entrer au contact de l'eau pendant au moins 72 heures.

Des températures plus élevées réduiront le temps d'évaporation des solvants. Des températures plus froides ou une couche plus épaisse augmenteront le temps de séchage.



DRIVING SURFACE PERFECTION  
Version: 1.0

# RAPTOR

## Version Blanche



### FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'UTILISATION

#### REVÊTEMENT DE PROTECTION POLYURÉTHANE

**Mise en Cabine** RAPTOR peut être mis en cabine 30 minutes à 60°C. Cela accélérera le temps de séchage initial. Il est toujours recommandé d'attendre 7 jours pour une utilisation normale.

**Séchage Infrarouge** Le séchage infrarouge n'est pas recommandé.



**Revêtement** RAPTOR peut être directement recouvert par la plupart des systèmes de peinture modernes. Pour cela, préparer la surface comme cela :

1. Laisser sécher RAPTOR pendant 24 heures
2. Poncer avec un disque abrasif fin
3. Nettoyer et dégraisser

**Additif Antidérapant RAPTOR** Voir la fiche Additif Antidérapant RAPTOR étape par étape, sur [www.raptorcoatings.com](http://www.raptorcoatings.com).

#### PROPRIÉTÉS



##### Informations

Point d'ignition -18°C  
Contenu de Solides Environ 57 %  
Gravité Spécifique Environ 1180g/l (9.85lb/gal US)

Résistance aux produits chimiques

- Diesel : aucun effet
- Essence : résiste aux éclaboussures
- Xylène : résiste aux éclaboussures
- Huile hydraulique : aucun effet
- NaOH : aucun effet
- Javel : aucun effet
- Alcool : aucun effet
- Urine : aucun effet

Pour plus d'informations, voir le document intitulé "ASTM D1308" disponible sur [www.raptorcoatings.com](http://www.raptorcoatings.com) pour la résistance aux produits chimiques ménagers.

Conductivité, résistance électrique 10.3 kV/mm (262 V/Mil) ASTM D 149

Résistance Température -18°C à 100°C (-0.4°F à 212°F)

#### STOCKAGE ET INFORMATION COV



**Durée de vie** 2 ans à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé.

**Stockage** Conserver dans un endroit frais et sec, dans l'emballage d'origine.

**Nettoyage du Matériel** Nettoyer le pistolet entre chaque mélange. Tous les équipements doivent être soigneusement nettoyés après chaque utilisation.



DRIVING SURFACE PERFECTION  
Version: 1.0

# RAPTOR

## Version Blanche



### FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'UTILISATION

#### REVÊTEMENT DE PROTECTION POLYURÉTHANE



#### Information COV

La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIB(e)) prêt à l'emploi est de 840g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de 472g/litre.

Référence	Format	Couleur
RLB/S1	Kit 1 Bouteille	Noir
RLB/S4	Kit 4 Bouteilles	Noir
RLB/5	Bidon 5L	Noir
OWNRLBV/200	Fût 200L	Noir
RLT/S1	Kit 1 Bouteille	Teintable
RLT/S4	Kit 4 Bouteilles	Teintable
RLT/5	Bidon 5L	Teintable
RLH/5	Durcisseur RAPTOR 5L	Transparent
OWNRLTV/200	Fût 200L	Teintable
RLW/S4	Kit 4 Bouteilles	Blanc
GUN/1	Pistolet Anti-Gravillons	-
GUN/VN	Pistolet d'Application à Buse Réglable	-
RLTR/SM	Additif Antidérapant RAPTOR TRACTION Sachet 200g	Transparent
RPTEP/AL	Apprêt d'Accrochage RAPTOR Aérosol 450ml	Gris
RPTAP/AL	Promoteur d'Adhérence RAPTOR Aérosol 450ml	Transparent

#### IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

#### U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street  
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre  
[WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM)

#### Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48  
F: +33 (0)1 77 72 27 10  
[fr.sales@u-pol.com](mailto:fr.sales@u-pol.com)

#### International

T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

#### Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
[technicaldepartment@u-pol.com](mailto:technicaldepartment@u-pol.com)